



# 40 kg

EN 13 813

20.1.2011

**Charakteristika:** Podlahová zmes cementu, piesku a vylepšujúcich prísad, ktorá je vhodná ako kontaktný aj plávajúci pochôdzny poter. Nanáša sa v hrúbke od 15 do 50 mm. Používa sa pod finálny povrch podlahy, alebo ako konečná úprava povrchu podlahy.

**Podklad:** Musí byť nosný a pevný, dostatočne vyzretý, bez prachu, oleja, zvyškov farby, výkvetov a pod. aby nedošlo ku zníženiu prílnavosti a prídržnosti. Podklad nemôže byť zmrznutý. Na zvýšenie prídržnosti a zníženie nasiakavosti podkladu je nutné použiť disperzný penetračný náter (Penestyr), riedený s vodou v pomere 1:4. Obvodové dilatácie, dilatačné a zmršťovacie škáry určí projektant.

**Spracovanie a použitie:** Do dostatočne veľkej nádoby, resp. spádovej miešačky s cc. 5,0 až 5,5 l vody (podľa EN 1008) sa nasype 40 kg cementového poteru a zamieša. Doba miešania 4-7 minút. Cementový poter sa nanáša v hrúbke do 50 mm, zhutní a zrovná latou a hladidlom, príp. vibračnou latou. Poter treba min. 3 dni udržovať vo vlhkom stave, chrániť pred prievanom a priamym slnečným žiarením. Teplota okolia aj podkladu musí byť počas spracovania aj tuhnutia min. + 5°C. Preosievanie a pridávanie ďalších komponentov do zmesi je neprípustné.

**Skladovanie** v originálnom balení, v suchom prostredí (rel. vlhkosť do 75%) max. 9 mesiacov.

**Vlastnosti**

Pevnosť v tlaku	25,0 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu	5,0 MPa
Prídržnosť	0,2 MPa
Reakcia na oheň	A1
Zrinitosť	max. 4 mm
Hrúbka vrstvy	15-50 mm
Dávkovanie vody	4,6-5,8 l/40kg
Spotreba pri hr. 50 mm	100 kg/m <sup>2</sup>
Výdatnosť pri hr. 50 mm	0,25 m <sup>2</sup> /40kg

# POTER-STYR

# CEMENTOVÝ POTER

**BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY:**

- R 36/38 Dráždi oči a pokožku
- R 43 Môže vyvolať precitlivosť pri styku s pokožkou
- S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí.
- S 22 Nevdychujte prach.
- S 24/25 Zabráňte styku s pokožkou a očami
- S 26 Po zasažení očí dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- S 37 Noste vhodné ochranné rukavice.
- S 46 Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

VYRÁBA:

**STYRCON s.r.o.**  
 Hlavná 71, 951 73 Jeleneč  
 tel/fax 037-6313207  
 www.styrcon.sk



Dráždivý